FICHE VOLONTAIRE D'INFORMATION PRODUIT POUR LES ABRASIFS APPLIQUES
Basée sur le format d'une fiche de données de sécurité

1. Identification du produit et de la société

1.1 Identificateur de produit

Groupe 1 (la liste des produits de ce groupe se trouve dans l'annexe)

1.2 Utilisation du produit

Abrasifs appliqués utilisés pour le ponçage de divers matériaux

1.3 Identification du fournisseur de l'information volontaire sur le produit:

Société : Hermes Schleifmittel GmbH
Adresse: Tasköprüstraße 1
22761 Hamburg
Tel: +49-(0)40-8330-0 Fax: +49-(0)40-8330-230
E-mail: hsd@hermes-schleifmittel.com

1.4 N° d'appel d'urgence:

Tel: Numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59

2. Identification des dangers

2.1. Classification

Non applicable
Les Abrasifs appliqués sont des articles et ne sont pas des substances ou préparations dangereuses selon définitions du règlement CE N°1272/2008.
Voir également les sections 8 et 16.

2.2. Éléments d'étiquetage

Les Abrasifs appliqués sont des articles et ne sont pas des substances ou préparations dangereuses et dès lors ne nécessitent pas de marquage spécifique selon définitions du règlement CE N°1272/2008.

2.3. Autres dangers

Inconnu

Copyright FEPA, 20 Avenue Reille F-75014 PARIS

3. Composition/informations sur les composants

Le produit contient les ingrédients suivants qui sont classifiés selon le règlement (CE) N°1272/2008 ou pour lesquels il existe une valeur limite communautaire d'exposition:

Substance	Numéro CE	Numéro CAS	Numéro d'enregistrement REACH	Concentration (%)	Classification selon le régalement CE N° 1272/2008 (CLP)	
					Code(s) des classes et catégories de danger	Code(s) des mentions de danger

(Les Phrases- H sont listées en section 16)

4. Premiers secours

Voir également les sections 8 et 16.

4.1. Description des premiers secours

Inhalation: Impossible à cause de la forme du produit

Contact avec les yeux: Impossible à cause de la forme du produit

Contact avec la peau: Pas d'effet dangereux connu

Ingestion: Improbable à cause de la forme du produit

Note destinée aux médecins Non disponible

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Inconnus

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Non applicable. Traiter selon les symptômes.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Produits d'extinction: eau, mousse, sable, poudre ou CO2, en fonction des matériaux environnants

Copyright FEPA, 20 Avenue Reille F-75014 PARIS

5.2. Dangers spécifiques dus au produit

Un dégagement de fumées toxiques est possible. Utiliser un appareil respiratoire.

5.3. Conseils aux pompiers

Les produits d'extinction doivent être choisis en fonction des matériaux environnants.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Non applicable.

7. Manipulation et stockage

Suivre les instructions des fabricants de machines et les règlements nationaux applicables. De plus respecter les recommandations de sécurité du fabricant.

8. Contrôles de l'exposition/Protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Avant le meulage une évaluation des dangers doit être effectuée et les mesures de protection individuelle correspondantes mises en place.

Limites d'exposition et/ou valeurs limites biologique

Surveiller les limites des composants suivants.
(Respecter les règlements officiels locaux ou nationaux)

Type de valeur limite (pays d'origine)	substance	Numéro CE	Numéro CAS	Valeurs d'exposition limites				Limite de crête	Source, remarques
				Valeurs à Long terme		Valeurs à Court terme			
				mg/m³	ml/m³ (ppm)	mg/m³	ml/m³ (ppm)		
FRA	valeur limite générale de poussière			0,9					fraction de poussière alvéolaire
FRA	valeur limite générale de poussière			4					fraction de poussière inhalable

Note: Des poussières dangereuses provenant de la pièce travaillée peuvent se dégager durant les opérations d'abrasion. Prendre en considération les règlements nationaux pour les valeurs limites de l'exposition aux poussières.

8.2. Contrôles de l'exposition

8.2.1. Equipements de protection individuelle

8.2.1.1. Protection respiratoire: Utiliser un équipement de protection respiratoire
(le type dépend de l'opération et du matériau travaillé)

8.2.1.2. Protection des mains: Porter des gants de protection
(le type dépend de l'opération et du matériau travaillé)

8.2.1.3. Protection des yeux: Porter des lunettes de sécurité ou une visière de protection
(le type dépend de l'opération et du matériau travaillé)

Copyright FEPA, 20 Avenue Reille F-75014 PARIS

8.2.1.4. Protection de l'audition: Porter des protection auditives
(le type dépend de l'opération et du matériau travaillé)

8.2.1.5. Protection corporelle : Porter des vêtements de protection.
(le type dépend de l'opération et du matériau travaillé)

9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

a) Etat physique: solide
b) Couleur: voir l'annexe
c) Solubilité dans l'eau: voir l'annexe.

9.2. Autres informations

Néant

10. Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Les Abrasifs Appliqués sont stables pendant leur manutention et leur stockage si effectué correctement.

10.2. Stabilité chimique

Pas de décomposition en utilisation normale.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues.

10.4. Conditions à éviter

Les Abrasifs Appliqués sont stables pendant leur manutention et leur stockage si effectué correctement.

10.5. Matières incompatibles

Pas de réactions dangereuses connues.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Des produits de décomposition dangereux ou toxiques peuvent se dégager à des températures supérieures à 250 °C

11. Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Pas d'effets toxiques connus en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec les yeux ou la peau.
Voir également la section 8.

12. Informations écologiques

12.1. Toxicité

Pas d'effets connus.

Copyright FEPA, 20 Avenue Reille F-75014 PARIS

12.2. Persistance et dégradabilité

Pas de potentiels de biodégradabilité connus.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas de potentialités connues.

12.4. Mobilité dans le sol

Pas de potentialités connues.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Non applicable.

12.6. Autres effets néfastes

Pas d'effets connus.

13. Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

13.1.1 Product

Respecter les règlements locaux et nationaux !.

☒ Compte tenu des composants et propriétés l'élimination comme déchet non dangereux (2000/532/EC) est possible si aucun matériau dangereux n'a contaminé les abrasifs. (EWC – Nr. 120121),

☐ Compte tenu des composants et propriétés doit être éliminé comme déchet dangereux (2000/532/EC) (EWC – Nr. 120120)

13.1.2 Emballage
Respecter les règlements locaux et nationaux.

14. Informations relatives au transport

Les règlements internationaux pour le transport des produits dangereux ne s'appliquent pas à ce produit.

15. Informations réglementaires

15.1. Réglementations/Législation particulières au produit en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Aucun marquage spécifique n'est demandé par les Directives CE applicables.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Non applicable

Copyright FEPA, 20 Avenue Reille F-75014 PARIS

16. Autres informations

Changement par rapport aux versions précédentes

Voir chapitres 1 à 16

Bibliographie et données source

Règlement REACH CE N° 1907/2006
Règlement CE N° 1272/2008
Directive 98/24/CE
Directive 2000/39/CE
Directive 75/324/CE
Décision 200/532/CEE
Règlementation sur les Transports selon ADR, RID et IATA.

Codes des mentions de danger

Selon le règlement CE N°1272/2008

aucun

Les informations ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles et ne constituent aucune garantie de l'état du produit. Ces informations ne font en aucun cas partie d'un accord contractuel. Il demeure de la responsabilité de l'utilisateur de se conformer aux lois et règlements en vigueur.

Préparé par : Département Recherche et Développement

Contact: ehs@hermes-schleifmittel.com

Téléphone: +49-(0)40-8330-0 accessible du lundi au vendredi 8^{00} -15^{00} heures CET

Copyright FEPA, 20 Avenue Reille F-75014 PARIS

Annexe groupe 1

A partir de: 2024-10-11

Réf. produit	désignation du produit	granulométrie	couleur	solubilité
10110	C-Papier, unbeschichtet	P: - (A)		
11400	BW 114	P: 40-600	noir	légèrement
11407	BW 114 VEL	P: 40,60-240	noir	légèrement
11500	BW 115	P: 40,60-320,400	marron	légèrement
11507	BW 115, velours-kletthaftend	P: 40,60-220	marron	légèrement
11800	BS 118	P: 16-1200	noir	légèrement
11803	BS 118 op	P: 60-100,150	noir	légèrement
11807	BS 118 VEL	P: 16-220,320,400,600-1200	noir	légèrement
11970	BS 119-Longlife	P: 240-600	gris clair	légèrement
15170	VC 151-Longlife	P: 220	rouge / blanc	légèrement
15177	VC 151-Longlife, SK	P: 60-240,320-500	rouge / blanc	légèrement
15187	VC 151-Longlife, VEL Multihole	P: 150	rouge / blanc	légèrement
15200	VC 151- Longlife +, VEL	P: 40,60-240,320,400	marron clair	légèrement
15205	VC 152 01	P: 40,60-240,400	marron clair	légèrement
15207	VC 152 SK	P: 40,60-240,320,400	marron clair	légèrement
15208	VC 152 selbstklebend 302	P: 150	marron clair	légèrement
15470	VC 153 VEL	P: 120-240,320-800	beige	légèrement
15476	VC 154 – Longlife, selbstklebend 302	P: 240	beige	légèrement
15477	VC 154 – Longlife, SK	P: 80-1500	beige	légèrement
16177	ProTec Film FC 161 Longlife, VEL	P: 80-220	blanc	légèrement
16470	Brillance Film FC 164-Longlife	P: 240,320,400 - 2000	blanc	légèrement
16477	Brillance Film FC 164-Longlife, VEL	P: 240,320,400 - 2000	blanc	légèrement
16810	SF 168	P: 80,120-240,320,400,500	gris clair	légèrement
16815	SF 168 SK	P: 80,120,180-240,320,400,500	gris clair	légèrement
17900	ProBoard BS 179	P: 60-180	noir	légèrement
27400	ProBoard RP 274	P: 40-180 (A)	noir	légèrement
30860	RB 308 J-flex	P: 400	noir	légèrement
31510	RB 315 YX	P: 24-40,60-320,400	noir	légèrement
32021	RB 320 21 X	P: 240-320,400	rouge	légèrement
37492	ProBoard RB 374 92 ZZ	P: 24-180	noir	légèrement
37530	RB 375 Y	P:80-220,320 (A)	noir	légèrement
51510	Kork RB 515 YX	P: 800	noir	légèrement
51522	Kork RB 515 X	P: 150,220,280,400,600-1000	noir	légèrement
51530	Kork RB 515 Y	P: 150,220,320,400,800-1200	noir	légèrement
52522	Hermesit RB 525 X	P: 280,400,600	marron	légèrement
53521	Hermesit RB 535 X	P: 150-320,400,600	marron	légèrement
53530	Hermesit RB 535 Y	P: 60-120,180,240,320,400,600	marron	légèrement
54010	Hermesit BS 540	P: 150,220,320	noir	légèrement
54020	Hermesit RB 540 X	P: 220,400	noir	légèrement
54521	Hermesit RB 545 X	P: 150-320,400,600,800	noir	légèrement
54530	Hermesit RB 545 Y	P: 40,60-120,180,280	noir	légèrement
55522	Kork RB 555 X	---	jaune	légèrement
55524	Kork RB 555 24 X	---	noir	légèrement
59030	Mercurit RB 590 Y	P: 80,120,180,240,320,400,600	marron	légèrement
59530	Mercurit RB 595 Y	P: 80,120,180,240	noir	légèrement
59830	Mercurit RB 598 Y	P: 240,320,400,600-1200	marron	légèrement
61400	WS-flex 14	P/+:80,120,180,220,320,500,800-1200, 2000	marron	légèrement
61414	WS-flex 14 C Film	P/+:80,120,180,220,320,500,800-1200, 2000	marron	légèrement
61601	WS-flex 16	P/+: 60 - 3000,5000	anthracite	légèrement
61608	WS flex 16 SK 302	P/+: 1200-3000,5000	anthracite	légèrement
61810	WS flex 18 C	P: 60-320,400-2500	anthracite	légèrement
61814	WS flex 18 C film	P: 60,80,120,180-320,400-1200,2500	anthracite	légèrement
61815	WS flex 18 C SK	P: 60-120,180-320,400-1500,2500	anthracite	légèrement
61816	WS flex 18 C SK 302	P: 180,240,320,600,800	anthracite	légèrement
61820	WS flex 18 C micro	+: 4000	anthracite	légèrement
61824	WS flex 18 C micro film	+: 4000	anthracite	légèrement
61825	WS flex 18 C micro SK	+: 4000	anthracite	légèrement
62820	WA flex 28 B	P: 400-800	marron clair	légèrement
63600	FB 636	P: 80,120,180,240,320,600,800,1200,2500	anthracite	légèrement
63610	FB 636 10	P: 80,120,180,220,320,500,800,1000	anthracite	légèrement
63700	FB 637	P: 120,180,240,280,360-1500,2500,4000	anthracite	légèrement
63707	FB 637, velourskletthaftend	P: 1200	bleu clair	légèrement
63708	FB 637 08 SK	P: 2500	bleu clair	légèrement
70000	webrax- MAG	+: 80+120	marron	légèrement
70150	webrax-AN 701 50	+: 80,100,180,280,800	différent, en fonction de la taille des grains	légèrement
70170	webrax-AN 701 flex	+: 80,100,180,280	différent, en fonction de la taille des grains	légèrement
70200	webrax-AN 702	+: 80,100,180,280,320,400	marron	légèrement

Annexe groupe 1

A partir de: 2024-10-11

Réf. produit	désignation du produit	granulométrie	couleur	solubilité
70350	webrax-AN 703 50	+: 80,100	différent, en fonction de la taille des grains	légèrement
70500	webrax-MSG	+: 80,150-180,280,400,500,1500	gris	légèrement
70600	webrax-GP 706 blanc	---	blanc	légèrement
70602	webrax-GP 70602 oliv	---	oliv	légèrement
70650	webrax-Multiclean	---	noir	légèrement
70700	webrax-AN 707	+: 100,280	noir	légèrement
70800	webrax-OA 708	+: 120,180,280,360	marron	légèrement
70807	webrax-OA 708 VEL	+: 180,280,360	marron	légèrement
70870	webrax-OA 708 flex	+: 180,280,360	marron	légèrement
70900	webrax-OS 709	+: 180,280,500,800,1500	gris	légèrement
70907	webrax-OA 709 VEL	+: 1500	gris	légèrement
70970	webrax-OS 709 flex	+: 500,1500	gris	légèrement
71002	webrax-OA 710	+: 80-120,180,280	marron	légèrement
71007	webrax-OA 710 VEL	+: 100	marron	légèrement
71010	webrax-OA 710 10	+: 80,180	marron	légèrement
71300	webrax-OA 713	+: 100,180,280	marron clair	légèrement
71307	webrax-OA 713 VEL	+: 180	marron clair	légèrement
71502	webrax-OS 715	+: 100,120,180,280, 500,800	noir	légèrement
71600	webrax-OS 716	+: 180,280,800	noir	légèrement
72000	webrax-OA 710/RB 320 X Kombi	---	différent, en fonction de la taille des grains	légèrement
72031	webrax-OA 710/RB 377 YX Kombi	---	différent, en fonction de la taille des grains	légèrement
72100	webrax PN 721	---	jaune	légèrement
72110	webrax PN 721 10	---	jaune	légèrement
74720	webrax-CW 7S-FIN DE	+: 180	gris clair	légèrement
74800	webrax-CW 8A-MED DE	+: 80	gris clair	légèrement
74820	webrax-CW 8S-FIN DE	+: 180	gris clair	légèrement
74920	webrax-CW 9S-FIN-DE	+: 180	gris clair	légèrement
74921	webrax-CW 9S-FIN-X2 DE	+: 180	gris clair	légèrement
75200	webrax-UW 2A-MED DF	+: 100	gris clair	légèrement
75220	webrax-UW 2S-FIN DF	+: 150	gris clair	légèrement
75300	webrax-UW 3A-MED DF	+: 100	gris clair	légèrement
75320	webrax-UW 3S-FIN DF	+: 150	gris clair	légèrement
75600	webrax-UW 6A-MED DF	+: 100	gris clair	légèrement
75620	webrax-UW 6S-FIN DF	+: 150	gris clair	légèrement
75800	webrax-UW 8A-CRS DF	+: 80	gris clair	légèrement
90351	Eponge abrasive - quatre facee	F: 60,100,180,220	jaune	légèrement
90358	Éponge, Premium simple face	F: 100,180,280,400	jaune	légèrement
90360	Éponge dure, double face	F: 100	gris	légèrement
90550	Eponge abrasive - double facee	F:60,100,180,220	différent, en fonction de la taille des grains	légèrement
91527	Finenet FN 915 VEL	+: 180,240,360,500-1000,1500,2000	différent, en fonction de la taille des grains	légèrement
92400	GA 924	+: 400-1000	différent, en fonction de la taille des grains	légèrement
92407	GA 924, VEL	+: 400,600	différent, en fonction de la taille des grains	légèrement
93100	Microlite pierre à aiguiser - SCG	+: 80,120	gris	légèrement
93200	Microlite pierre à aiguiser - EKW	+: 120	blanc	légèrement